

## Verpackungslösung für Bäckereien, angepasst an Ihre Bedürfnisse.

Beim Backen kann es schon mal chaotisch werden, aber bei der Verpackung muss das nicht sein. Vom Einfrieren über das Backen bis hin zum Servieren ist PrintKote® Release feuchtigkeits-, öl- und fettbeständig und sorgt für die problemlose Ablösbarkeit von Backwaren. Dadurch wird PrintKote Release zu einer vielseitig einsetzbaren, bedruckbaren Lösung für den Einsatz im Geschäft und Großbäckereien.

### Eigenschaften

- Polymerbeschichtung erleichtert Bäckereianwendungen
- Kann beim Einfrieren, Backen und Servieren eingesetzt werden
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Öl und Fett
- Starke Hitzebeständigkeit
- Einheitlichkeit von Rolle zu Rolle und von Blatt zu Blatt
- Die mit einem Clay-Strich versehene Außenseite sorgt für eine glatte, gleichmäßige Oberfläche
- Verschiedene Konfigurationen verfügbar

### Vorteile

- Sorgt für die problemlose Ablösbarkeit von Backwaren
- Backwaren müssen nach dem Backen nicht umverpackt werden, es entfällt auch das Waschen der Backform
- Weniger Verformungen und Verbiegungen durch Hitze im Vergleich zu beschichteten Kartons vergleichbarer Hersteller
- Steigert die Leistungsfähigkeit von Hochgeschwindigkeits-Form- und Abfüllanlagen
- Bietet hochwertige Druckqualität
- Kann an die individuellen Bedürfnisse der Bäckereien angepasst werden

### Zusätzliche Produktinformationen

#### Nachhaltigkeit

- 100% PEFC zertifiziert – NQA-PEFC-COC-0332. Kontaktieren Sie Ihren Smurfit Westrock Vertriebsmitarbeiter um die Verfügbarkeit zertifizierter Fasern, für dieses Produkt, nachzufragen.
- Zertifiziert nach den Produktketten-Standards
  - SFI, PEFC/29-31-216
  - FSC C104002

#### Qualität

- Hergestellt in einem nord-amerikanischen Werk von Smurfit Westrock, das nach ISO 9001 zertifiziert ist und damit gleichbleibende Qualitätsmanagement-Standards gewährleistet.

#### Umwelt- und Produktsicherheit

- Hinweise gemäß US California Proposition 65 und der EU REACH-Verordnung sind nicht erforderlich.
- Elementar chlorfrei (ECF) gebleichte Faser.
- Erfüllt die Schwermetallgrenzwerte der US-Vorschriften Model Toxics in Packaging und Artikel 11 der EU-Richtlinie 94/62/EG.

#### Lebensmittelkontakt

- Erfüllt mehrere nationale Anforderungen für Verpackungen mit Lebensmittelkontakt, z. B. in den USA, Kanada, Deutschland und der EU. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um Informationen über bestimmte Märkte und Endanwendungen zu erhalten.

### Anwendungen

- Lebensmittelverpackung für Bäckerei
- Gastronomieverpackung für Bäckerei

### Produktklassifizierung

- Polymerbeschichtung
- Gebleichter Sulfatkarton
- SBS-Karton
- GZ

### Region

- EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika)

## Grammaturvielfalt (EMEA) und typische Kartoneigenschaften

| Grammaturvielfalt |    |       |       |       | Einheiten | Methode    |       |
|-------------------|----|-------|-------|-------|-----------|------------|-------|
| Flächengewicht    |    | 265   | 296   | 324   | 345       | gsm        | T-410 |
| Stärke (pts)      |    | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020     | Zoll       | T-411 |
| Dicke             |    | 356   | 406   | 457   | 508       | Mikrometer | T-411 |
| Feuchtigkeit      |    | 5.3   | 5.6   | 5.6   | 5.6       | Prozent    | T-412 |
| Spaltfestigkeit   |    | 147   | 147   | 147   | 147       | J/m²       | T-569 |
| ZDT               |    | 324   | 310   | 276   | 276       | kPa        | T-541 |
| Steifigkeit       |    |       |       |       |           |            |       |
| Taber 15°         | MD | 11.8  | 16.7  | 21.6  | 27.5      | mNm        | T-489 |
|                   | CD | 5.9   | 9.3   | 11.8  | 15.2      | mNm        | T-489 |
| Gestrichene Seite |    |       |       |       |           |            |       |
| Weiße nach GE     |    | 86    | 86    | 86    | 86        | Prozent    | T-452 |
| Parker Print      |    | 1.0   | 1.1   | 1.2   | 1.2       | µm         | T-555 |
| Farbe             |    |       |       |       |           |            |       |
| Hunter            | L  | 93    | 93    | 93    | 93        | L-a-b      | T-524 |
|                   | a  | -0.8  | -0.8  | -0.8  | -0.8      | L-a-b      | T-524 |
|                   | b  | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 1.5       | L-a-b      | T-524 |

Die Werte gelten nur für das Grundmaterial; für das nominale Flächengewicht einschließlich Polymer sind 15 g/m² hinzuzufügen. Die Werte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Smurfit Westrock Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter **smurfitwestrock.com**.

Die in diesem Dokument angegebenen Informationen wurden von Smurfit Westrock nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Smurfit Westrock übernimmt aufgrund dieses Dokuments keinerlei Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit dieser Informationen oder für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck. Dieser Ausschluss gilt unter anderem auch für die Erfüllung von Gesetzen, Vorschriften oder Normen. Änderungen vorbehalten.

©2026 Smurfit Westrock and/or its affiliates. Smurfit Westrock and the Smurfit Westrock logo are trademarks owned by Smurfit Westrock and/or its affiliates. All rights reserved.

